

GASKET MATERIALS CORTECO 450

EN

Examples of use

Cylinder head gaskets for air-cooled engines, intake and exhaust manifold seals, cylinder head covers, water pump and oil pump seals. Maximum temperature : 400 °C.

Composition

Cellulose fibre with mineral additions bound with a nitrile butadiene elastomer. This partially vulcanised material is extremely versatile because complete vulcanisation is achieved when the seal is in place.

FR

Exemples d'utilisation

Joints de culasse pour moteur à refroidissement à air, joints de collecteur échappement, joints de couvre-culasse, joints de pompe à eau et de pompe à huile. Limite de température : 400 °C.

Composition

Matériau constitué de fibres aramides et de charges minérales liées par un élastomère nitrile butadiène. Ce matériau partiellement vulcanisé possède une très bonne adaptabilité car la vulcanisation complète est atteinte joint en place.

DE

Verwendungsbeispiele

Zylinderkopfdichtung für luftgekühlte Motoren, Ansaug- und Abgaskrümmerdichtungen, Zylinderkopfdeckel, Wasserpumpen- und Ölpumpendichtungen. Höchsttemperatur: 400 °C.

Zusammensetzung

Cellulosefasern mit mineralischen Zusätzen gebunden mit einem Nitril-Butadien-Elastomer. Dieser teilweise vulkanisierte Werkstoff ist extrem vielseitig, da die vollständige Vulkanisierung erst bei der Anbringung erreicht wird.


IT

Esempio d'utilizzo

Guarnizioni testa cilindri per motori a raffreddamento a aria, Guarnizioni collettore scarico, Guarnizioni coperchio valvole, Guarnizioni resistenti a refrigeranti e oli. Temperatura max 400 °C.

Composizione

Materiale costituito da fibre minerali con elastomero nitrilico butadiene. Questo materiale parzialmente vulcanizzato possiede un'adattabilità molto buona poiché la vulcanizzazione completa si realizza quando la guarnizione è montata.



		35 x 50 cm
0,8 mm	x 1	416165P
1 mm	x 1	416166P
1,2 mm	x 1	416167P